

Limning av fukttåliga golv på fuktig betong, < 96 % RF. Gummi, homogen pvc, pvc – plattor.

På torkande betongunderlag med förhöjd fukthalt utan tillskjutande fukt kan vissa fukttåliga golv limmas direkt med användning av **DRY-TOP Primer** och **DRY-TOP Lim** (se resp. produktblad)

Det är viktigt att angränsande konstruktion tolererar den högre fukthalt, vid den betong-RF mellan 85 – 96 %, du väljer att lägga golven.

Mot anslutande murvägg kan en luftad sockel eller panel där väggytan under rensats från organiskt material vara ett bra komplement. I några fall har en värmekabel lagts i golvinkeln, tillfälligt eller permanent.

Användningsområden.

- Efter vattenskada
- Fördröjd uttorkning vid om eller nybyggnad
- Fläktrum
- Gamla golv med förhöjd fukthalt utan emissionsskador. Ex. källare och markutrymmen
- Gamla golv med risk för punktvis kapillär fukt.