



DRY-TOP Primer

Användning

DRY-TOP Primer är en polymer i silikatlösning för betongunderlag. Den är lättapplicerad och snabbtorkande. Stärker underlaget och sänker pH på ytan. Hindrar kapillär sugning till och från ytan. Bromsar, men släpper ut fukt i ångform. Kan målas över och är limbar med alla produkter som fungerar på betong.

Använd DRY-TOP Primer-

- Under DRY-TOP Lim på betong och spackelunderlag
- Som ytförstärkare och dammbindare.
- För att hindra kapillär sugning till och från ytan.
- På fuktig betong för att sänka pH på ytan.
- Som membranhärdare efter gjutning.

Produkt

DRY-TOP Primer ska användas utan spädning. I kontakt med betong reagerar kiselinnehållet med betongens fria kalcium och bildar kalciumsilikat vilket tätar och förstärker samt sänker pH-värdet på ytan.

Underlag

Betong och spackel

Förarbete

Ytan ska vara ren, fri från löst material och cementshud. Mycket porös och torr betong bör fuktas lätt före applicering.

Applicering

Späd ej. Fördela jämnt över ytan med lågtrycksspruta, raka, spackel, roller eller borste. 1 liter / 5-8 kvm . Låt ytan suga ca 30 min. Bättra därefter torra fläckar. Ev. pölar fördelas efter ca 10 min. Behandlingen upprepas efter 4 tim om den ska utgöra ytskikt / dammbindning. Låt första skiktet härda före nästa behandling. Tänk på att vätskan kan ha etsande effekt på t.ex. glas, glasyr och aluminium. Trafik och överläggning kan ske efter ca.12 tim.

Rengöring

Verktyg rengörs i ljummet vatten innan produkten torkat.

Förvaring

Frostfritt < 25° C. I öppnad förpackning > 12 månader.
Dunk 10 liter

Lägsta arbetstemperatur

Underlaget bör ha högre temperatur än ca 10° C.

Förpackning

Dunk 10 kg / lit.

Personligt skydd:

Skydda ögon och hud - Natriumsilikat ingår som en frätande beståndsdel.

Forts sida 2

Sida 2 av 2



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

DRY-TOP Primer

Tekniska data

Viskositet

Din 4 Cup 28 sek.

pH-värde

ca 11,5

Kulör

Transparent

Bilden visar en betongsten som till hälften behandlats med DRY-TOP Primer och sänkts ner i vatten till ca 1-2 mm under stenens överkant. Primern håller ytan på betongen fri från kapillärt vatten. Ytan, om den väts uppifrån, har ett pH < 11,5.



DRY-TOP Primer hindrar kapillär sugning till och från ytan.

OBS!

Denna information är avsedd som vägledning vid användning. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tvekan eller oklarhet, kontakta oss eller gör eget test före användning.

Produktblad med tidigare datum blir vid utgivandet av detta ogiltiga.

STENPLAST BLICK 6 CO HB

Berghällsvägen 12 S187 34 Täby Sweden

Tel. +46 8 7688100

Mail. info@sparrskikt.se

www.sparrskikt.se